

## Manta Emborrachada 5x1 Paris

É um revestimento elástico, possui excelente aderência, resistência a alcalinidade, à ação da maresia, às intempéries. Sua elasticidade permite acompanhar a dilatação térmica da parede diminuindo o aparecimento de micro fissuras.

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para pintura de paredes externas, internas e telhados com aderência direta em fibrocimento, barro, concreto.

### PROPRIEDADES BÁSICAS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Cores</b>                  | <b>Branco e cores</b>                           |
| <b>Acabamento</b>             | <b>Fosco</b>                                    |
| <b>Sólidos por Massa</b>      | <b>46% ± 2</b>                                  |
| <b>Sólidos por volume</b>     | <b>35% ± 2</b>                                  |
| <b>VOC</b>                    | <b>6,6 g/L</b>                                  |
| <b>Peso Específico a 25°C</b> | <b>1,21 g/cm<sup>3</sup> (valor aproximado)</b> |
| <b>pH</b>                     | <b>8,8 – 9,5</b>                                |
| <b>Ponto de Fulgor</b>        | <b>Não aplicável</b>                            |
| <b>Tempo de armazenagem</b>   | <b>24 meses</b>                                 |
| <b>Tipo de embalagem</b>      | <b>0,9L, 3,6L, 18L</b>                          |

### DADOS PARA APLICAÇÃO

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nº Demãos recomendadas</b> | <b>3 a 4 demãos cruzadas</b>   |
| <b>Espessura por demão:</b>   | <b>Espessura de película úmida – 80 a 100 µm/Espessura de película seca – 30 a 45 µm</b>   |
| <b>Rendimento teórico:</b>    | <b>De 08 a 12 m<sup>2</sup>/L por demão. Sobre superfície selada pode variar conforme condições da mesma.</b>                                    |
| <b>Diluição:</b>              | <b>Para rolo e pincel diluir 20% primeira demão e 10% nas demãos seguintes com água potável. Para pistola diluir 30% - 35% com água potável.</b> |

## SECAGEM

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Temperatura</b>        | <b>25° C</b>    |
| <b>Ao Toque</b>           | <b>1 horas</b>  |
| <b>Manuseio/Repintura</b> | <b>4 horas</b>  |
| <b>Final</b>              | <b>72 Horas</b> |

**Considerações:** Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 35 °C e umidade superior a 80%.

Até 30 dias pingos de chuva podem manchar pinturas recentes. Caso isso aconteça, lavar imediatamente com água em abundância sem esfregar.

A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação.

A limpeza da superfície pintada deverá ser feita com água e detergente neutro, esponja macia ou pano. A limpeza deverá ser de forma suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta.

Não limpar com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície.

Pode ocorrer desbotamento em algumas cores, dependendo da combinação de pigmentos utilizada, porém, sem ocasionar nenhum problema a integridade do filme da tinta.

## PREPARO DE SUPERFÍCIE – Norma ABNT NBR 13.245

A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado.

As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas.

Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

| TIPO SUPERFÍCIE   | TRATAMENTO  |
|---|---|
| Reboco novo   | Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Selador Acrílico Pigmentado paris ou fundo preparador conforme condição do substrato.   |
| Concreto novo   | Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador Base agua Paris  |
| Reboco fraco  | Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador Base agua Paris  |
| Imperfeições rasas  | Corrigir com Massa Acrílica Paris (superfícies externas e internas) e Massa Corrida PVA Paris (superfícies internas) seguido de uma demão do Fundo Preparador de Paredes Paris  |
| Superfícies caídas ou com partículas soltas ou mal aderidas | Raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Paris   |
| Manchas de gordura ou graxa                                 | Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.   |
| Partes mofadas  | Lavar com água sanitária e água na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar secagem.   |
| Telhados Velhos   | Devem ser lavados com uma solução aquosa de água sanitária na proporção de 1:1, utilizando uma escova de cerdas duras. Enxaguar com água corrente e deixar secar por 3 dias, com tempo seco/ensolarado. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, mofo e partículas soltas. Remova o pó com pano úmido. |

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

|  |  |
|--|--|
| Telhados de Zinco, Alumínio e Galvanizado novos ou velhos que não apresentam nenhum ponto de oxidação (Ferrugem) | Limpar e aplicar diretamente a Tinta Emborrachada.   |
| Telhados de galvanizado com pontos de oxidação (Ferrugem)  | Remover e limpar os pontos de oxidação. Depois aplicar uma demão de Fundo para Galvanizado e após a Tinta Emborrachada Paris |
| Telhados de barro e fibrocimento   | Limpar bem antes com jato d'água tirando toda a sujeira (limo, poeira, etc.).  |
| Telhados de materiais ferrosos   | Deve-se aplicar antes o Fundo Laranja (cor Zarcão) Paris   |

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

Trincha/Pincel – Retoques e demais acabamentos onde o rolo não consegue alcançar.  
 Rolo de lã de carneiro – pelo baixo (necessita de demãos adicionais para atingir a espessura desejada)  
 Rolo de lã sintética antigota – 10 mm.  
 Pistola airless para emborrachamento.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

**Lixar:** lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.

**Limpar:** A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.

**Selar:** O uso do selador uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado.

**Homogeneizar:** a homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes da tinta, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.

**Diluir:** a diluição deve seguir a instrução recomendada, para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.

**Aplicar:** sempre atentar as partes soltas ou mal aderidas do substrato e seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo.

A aplicação com rolo deve ser feito seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

## FUNDOS RECOMENDADOS

Fundo preparador de paredes

Selador acrílico pigmentado

Outros consultem nosso Departamento Técnico

## RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40 °C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

**OBSERVAÇÕES:**

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.

Não guardar o produto diluído.

Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Quando a temperatura estiver alta, diluir 10% (pistola). Não pintar quadras poli esportivas. Não pintar telhados internamente. Não pintar pisos. Não indicamos pintar sobre texturas hidrorrepelentes recém-aplicadas ou que ainda apresentem o efeito hidrorrepelente.

Normalmente com 03 ou 04 demãos se consegue ótimo resultado mas, dependendo do tipo de cor ou estado da parede, pode ser que seja preciso mais demãos. Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25 0C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados. As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.