

## Massa Leve Paris

É uma massa a base de resina acrílica com grande poder de enchimento e calafetação, é um produto inovador desenvolvido para preenchimento e nivelamento de superfícies.

### RECOMENDAÇÕES DE USO

indicado para preenchimento e nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos e também fendas de nó de madeira.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

<b>Cores</b>	<b>Branca</b>
<b>Acabamento</b>	<b>Pastoso</b>
<b>VOC</b>	<b>8,0g/L</b>
<b>Peso Específico a 25°C</b>	<b>0,4 g/cm<sup>3</sup> (valor aproximado)</b>
<b>pH</b>	<b>8,8 – 9,5</b>
<b>Ponto de Fulgor</b>	<b>Não aplicável</b>
<b>Tempo de armazenagem</b>	<b>O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.</b>
<b>Tipo de embalagem</b>	<b>400g , 1,6kg, 6,0kg e 25kg</b>

### DADOS PARA APLICAÇÃO

<b>Rendimento teórico:</b>	<b>Variável dependendo da superfície</b>
<b>Diluição:</b>	<b>Pronto para Uso.</b>

## SECAGEM

<b>Temperatura</b>	<b>25° C</b>
<b>Ao Toque</b>	<b>1 horas</b>
<b>Lixamento/Repintura</b>	<b>6 horas</b>
<b>Final</b>	<b>12 Horas</b>

Observações: A secagem pode variar conforme a espessura da camada a ser aplicada.

**Considerações:** Não aplicar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 35 °C e umidade superior a 80%.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a aplicação e secagem.

## PREPARO DE SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado.

As partes soltas ou mal aderidas deverão ser lixadas.

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

Desempenadeira metal

Espátulas

Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 80%..

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície: remova toda poeira, gorduras, graxas, mofo ou brilho. Em superfícies engorduradas ou com graxa utilizar água e detergente para limpeza. Em superfícies mofadas utilizar uma solução de água e hipoclorito de sódio na relação 1:1. Em superfícies onde a penetração do produto é difícil, alargar a fissura com auxílio da ferramenta abre trinca antes da aplicação da massa. Com auxílio de uma espátula flexível ou celuloide, aplique uma demão da Massa Leve Paris e espalhe uniformemente até o preenchimento total da superfície. Aguarde uma hora e lixe até dar o acabamento necessário. Após 6 horas, aplicar a Tinta Acrílica Paris.

## RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas, longe do alcance das crianças e animais, e não as reutilize. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de produto ingerido

## OBSERVAÇÕES:

Não guardar o produto diluído.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de aplicação a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação,

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio