

Massa Para Madeira Paris

É uma massa a base de resina acrílica com grande poder de enchimento e calafetação, de fácil aplicação, secagem rápida, ótima aderência e elevada consistência. Solúvel em água enquanto na fase pastosa

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicada para calafetar assoalhos e preparar superfícies de madeira. Compatível com os sistemas comuns de acabamento, tais como: lacas, tinta látex, poliuretanos, esmalte sintético, ceras, vernizes, etc

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cores	Ipê, cerejeira, imbuia, mogno, castanho e eucalipto. É compatível com os pigmentos em bisnaga (usados para tingir tinta látex) e por esta razão, tonalidades especiais podem ser obtidas com adição de pequenas quantidades destes pigmentos. Algumas tonalidades intermediárias também podem ser obtidas misturando as cores disponíveis.
Acabamento	Pastoso
VOC	8,0g/L
Peso Específico a 25°C	1,67 g/cm ³ (valor aproximado)
pH	8,8 – 9,5
Ponto de Fulgor	Não aplicável
Tempo de armazenagem	O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.
Tipo de embalagem	400g ,1,6kg, 6,0kg e 25kg

DADOS PARA APLICAÇÃO

Rendimento teórico:	Variável dependendo da superfície
Diluição:	Pronto para Uso.

SECAGEM

Temperatura	25° C
Ao Toque	1 horas
Lixamento/Repintura	6 horas
Final	12 Horas

Observações: A secagem pode variar conforme a espessura da camada a ser aplicada.

Considerações: Não aplicar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 35 °C e umidade superior a 80%.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a aplicação e secagem.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado.

As partes soltas ou mal aderidas deverão ser lixadas.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Desempenadeira metal

Espátulas

Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 80%..

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Misturar bem ao abrir a embalagem. A **Massa para Madeira Paris** é aplicada pelos métodos convencionais, com espátula ou desempenadeira. O lixamento é recomendável logo que se observe a secagem. Deve-se levar em conta que o tempo de secagem está diretamente relacionado com a espessura da camada aplicada, ou seja, uma camada fina seca muito mais rápido que uma outra mais espessa. Em condições normais de aplicação com espátula, uma película de massa de 1/2 mm seca ao ponto de lixamento em 30 minutos. A pintura poderá ser feita diretamente sobre a massa lixada, dispensando o uso de seladoras ou fundos especiais. Recomenda-se que a aplicação do acabamento seja feita após secagem completa da massa. Rejuntamento de assoalhos: os rejuntamentos estreitos (2 mm) são normalmente calafetados com uma demão, aplicados com espátula. Os rejuntamentos mais largos devem ser feitos com um repasse. Deve-se observar também, nos assoalhos de tábuas, que elas estejam firmemente colocadas com o espaçamento máximo de 40cm entre os apoios, com encaixe tipo "macho e fêmea". **Massa para Madeira Paris** não deve ser considerada responsável pela união das tábuas entre si. Se houver movimentação do assoalho, a massa certamente trincar. Solubilidade: embora solúvel em água quando em sua fase pastosa, logo após a secagem, a massa torna-se totalmente insolúvel.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas, longe do alcance das crianças e animais, e não as reutilize. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de produto ingerido

OBSERVAÇÕES:

Não guardar o produto diluído.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de aplicação a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação,

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio

Rudnei José de Souza
CRQ 13403446 13ª Região