

STAIN FRANCÊS- Impregnante para Madeiras Paris

É um impregnante para madeiras de excelentes propriedades protetoras. Possui alta durabilidade e confere a madeira um acabamento que realça a sua beleza natural. Fácil de aplicar não forma película, ação fungicida, hidrorrepelente, realça os veios da madeira com triplo filtro solar e durabilidade de até 02 anos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para superfícies lixadas, aplainadas ou rústicas, em peças de madeiras portas, janelas, pergolados, portões, móveis, decks, divisórias entre outros.

PROPRIEDADES BÁSICAS

Cores	Transparente, Natural Golden, Incolor, Castanho Deck, Mogno, Canela, Nogueira, Nogueira Black, Imbuia, Cedro, Ipê, Castanheira
Acabamento	Acetinado
Sólidos por Massa	36% ± 2
Peso Específico	0,86 ±0,02 g/cm ³ (valor aproximado)
pH	8,8 – 9,5
Tempo de armazenagem	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação física, química ou outros agentes
Tipo de embalagem	0,9L, 3,6L, 18L

DADOS PARA APLICAÇÃO

Nº Demãos recomendadas	2 a 3 demãos
Espessura por demão:	Espessura de película úmida – 80 a 110 µm/Espessura de película seca – 30 a 45 µm
Rendimento teórico:	De 60 a 100m ² /galão por demão.
Diluição:	Produto pronto para Uso. O produto tem que estar bem homogeneizado para garantir a sua qualidade. Por ser de baixa viscosidade a agitação constante durante o processo de pintura é fundamental

SECAGEM

Temperatura	25° C
Ao Toque	12 horas
Manuseio/Repintura	24 horas
Final	7 dias

Considerações: Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade superior a 80%.

A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação. A limpeza da superfície pintada deverá ser feita com água e detergente neutro, esponja macia ou pano. A limpeza deverá ser suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta. Não limpar com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Para obter um acabamento fino, utilize lixa (#280 a #320) sempre no sentido dos veios da madeira. Já para um acabamento rústico, escove e lixe a superfície serrada ou lavrada. Antes de aplicação, verifique se há vestígios de cera, óleos e outros detritos. Depois que a madeira estiver limpa, aplique Stain francês em pinceladas longas e paralelas, sempre no sentido dos veios da madeira. No caso do Stain francês cores sólidas também pode ser aplicado com rolo de lã baixa resistente a solventes.

IMPORTANTE: Madeiras muito resinosas (ver lista de alguns tipos abaixo), possuem extrativos que podem causar manchas e/ou dificultar a secagem, comprometendo o aspecto e o desempenho final do acabamento. Nestes casos, recomendamos o uso de um fundo isolante que inibe a ação destes extrativos e óleos em acabamentos.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Trincha macia/Pincel.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

Primeira Pintura:

Homogeneizar: A homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes da tinta, bem como a dispersão dos pigmentos. Agite bem antes de usar e durante a aplicação.

Diluir: Já vem pronto para aplicação.

Aplicar: Para exterior aplique 03 demãos e interior 02 demãos. Retire o excesso com pano limpo e aguarde o tempo de secagem. Caso necessário lixar entre demãos. Para aplicação a pincel faça pinceladas longas no sentido dos veios da madeira, para deixar a madeira com o mínimo possível de produto a fim de construir uma camada uniforme após as demãos necessárias.

Não carregue demasiadamente as demãos subsequentes. Tome o cuidado de não “esticar” demais a aplicação para garantir a maior eficiência do filtro solar.

Repintura em madeiras com outros acabamentos:

Lixar: Remover completamente o acabamento com uma lixa grana 280 e depois 320 para uma superfície mais lisa para o produto que será aplicado em seguida.

Limpar: A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a mesma.

Homogeneizar: A homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes da tinta, bem como a dispersão dos pigmentos. Agite bem antes de usar e durante a aplicação.

Diluir: Já vem pronto para aplicação.

Aplicar: Para exterior aplique 03 demãos e interior 02 demãos. Retire o excesso com pano limpo e aguarde o tempo de secagem. Caso necessário lixar entre demãos. Para aplicação a pincel faça pinceladas longas no sentido dos veios da madeira, para deixar a madeira com o mínimo possível de produto a fim de construir uma camada uniforme após as demãos necessárias.

Não carregue demasiadamente as demãos subsequentes. Tome o cuidado de não “esticar” demais a aplicação para garantir a maior a maior eficiência de o filtro solar.

Obs: aplicar o produto com temperatura entre 10° a 40°C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%.

DURABILIDADE:

De até 2 anos para integridade do acabamento, desde que aplicado com espessura igual ou superior a 50 micrometros (equivalente a 03 demãos) e aplica de acordo com as instruções e orientações da embalagem e boletim técnico. A garantia refere-se somente a reposição do produto após avaliação técnica da **PARIS** e mediante a apresentação da nota fiscal original da compra, o numero do lote e prazo de validade.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40 °C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

Demais informações de segurança solicite em nossa central de relacionamento 048-3648-2523 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Advertências:

- Em madeiras resinosas podem ocorrer manchas e dificuldade na secagem, bem como afetar a durabilidade do acabamento. Conseqüentemente a manutenção será necessária em menor tempo.
- As versões coloridas têm maior durabilidade e a cor final é obtida dependendo da cor do substrato em que o produto será aplicado e o número de demãos, bem como o tipo de aplicação.
- Em tabeiras, portões e portas sempre aplicar o Stain Francês nas partes superior e inferior (topos) de modo a evitar a entrada de água, a qual causará degradação precoce do acabamento. O uso do Stain Francês em esquadrias de madeira na fase de construção evita a formação de manchas e acúmulo de pó. Ao final da obra a superfície deverá ser lixada e o produto reaplicado.
- Em algumas espécies de madeira (Jatobá/ipê tabaco/pau d'arco, ipê champanhe/cumarú, itaúba, grábia /garapeira e pinus (nós) pode ocorrer migração da resina colorida da madeira ao contato com água (por ex. chuva), causando manchas coloridas na superfície. Com o passar do tempo e constantes repinturas este efeito será minimizado.
- Madeiras com trincas e fissuras e regiões expostas a maresia também comprometem a durabilidade do produto.

Madeiras Resinosas:

Como regra geral são madeiras que possuem grande concentração de resinas naturais, que influenciam diretamente na durabilidade do acabamento porque migram para a superfície, independentemente do acabamento aplicado, deixando-o sempre com um tom esverdeado ou avermelhado.

Exemplos de madeiras resinosas mais usadas:

Muito resinosas: Ipê para decks de piscinas; Maçaranduba, para casas pré-fabricadas; Peroba, Itaúba e Jatobá usadas em batentes de portas e estruturas na construção civil e outras, Angico, Cabriúva Vermelha, Cumaru, Grápia, garapeira, Tatajuba, nó de pinus e Cedro
Resinosas: Angelin, Peroba, Sucupira usadas em esquadrias de madeira, Pinus, Cedrinho, entre outras espécies.

Pouco resinosas: Freijó, Mogno entre outras espécies.

Composição básica:

Solicite em nossa central de relacionamento 048-3648-2523 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)