

PRIMER EPÓXI PARIS

DESCRIÇÃO: Produto Formulado à base de Resinas Epóxi em combinação com pigmentos especiais e cargas de alta qualidade, proporcionando boa resistência química e física como, ótima aderência, dureza, flexibilidade, resistência a abrasão e etc.

USO E APLICAÇÕES: Seu uso é indicado como tinta de fundo anticorrosivo e intermediário para proteção de superfícies ferrosos, pisos, pintura de estruturas metálicas e equipamentos industriais. Indicado para receber acabamento epóxi, poliuretanos e acrílicos.

CATALISADOR: Proporção de Catálise 3:1

TEOR DE SÓLIDOS DA MISTURA: Por Peso: 78 +/-2% Por Volume: 66 +/- 2%

VISCOSIDADE A 25°C KU: 90 A 100 KU

DEMÃOS RECOMENDADAS: 1 A 2 DEMÃOS (quando houver mais de uma demão, recomendado aplicar úmido sobre úmido)

ESPESSURA SECA POR DEMÃO: 55 a 70 microns

DILUIÇÃO: 10 A 15% 15 a 20 minutos após a catalise.

RENDIMENTO: 7 a 10 M2/LITRO/DEMÃO (rendimento teórico para uma espessura de 60 microns)

SECAGEM: Aplicação Úmido/ Úmido: 20 a 30 (podendo variar conforme temperatura)

Ao manuseio: 8 horas (podendo variar conforme temperatura)

Final: 07 dias

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: Mín.: 12 horas

Máx.: 24 horas (após esse tempo, lixar a superfície)

MASSA ESPECIFICA: 1,500 G/ML +/- 0,10 G/ML

RELAÇÃO DA MISTURA: Componente A – 3 partes por volume (TINTA)

Componente B – 1 parte por volume (CATALISADOR)

VIDA ÚTIL DA MISTURA (POT LIFE): 3 horas a 25°C.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

ESTOCAGEM: A temperatura ambiente, 12 Meses.

NORMAS DE SEGURANÇA: Produto Inflamável Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.